

Caparol Sensitiv

Primera pintura de dispersión libre de conservantes.
- adecuado para alérgicos -

Material

Ámbito de aplicación

Moderna pintura para interiores a base de dispersión: apto para lugares sensibles y personas sensibles. Gracias a su fórmula controlada, altamente adecuada para alérgicos. Como pintura nueva o renovación sobre todas superficies en lugares de trabajo o viviendas privadas.

Propiedades

Libre de conservantes.
Exento de disolventes.
Libre de plastificantes.
Inofensivo respecto a la higiene ambiental.

Certificado "adecuado para alérgicos" según RWTÜV Essen.

Diluable al agua.
Resistente al frote en húmedo según DIN EN 13 300 y DIN 53 778.
Alto poder de difusión.
Poder de cubrimiento según DIN EN 13 300.
Alto poder de relleno.
Fácil de aplicar.
Blanco.

Aglomerante

Dispersión de materia plástica según norma DIN 55 945.

Grado de brillo

Mate.

Tonalidad de color

Blanco.
El producto se puede teñir con un máximo de 10% de colores para teñir o colores concentrados AVA-Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe o de colores Alpinacolor.

El certificado del RWTÜV Essen se refiere a la tonalidad blanco. En el caso de teñir Caparol Sensitiv con colores, sus propiedades pueden ser alteradas.

Almacenamiento

Cerrado, en lugar fresco, sin embargo protegido contra heladas, aproximadamente 6 meses. Añadir agua al producto puede reducir su tiempo de almacenar.

Peligros / medidas de precaución

Mantener el Caparol Sensitiv fuera del alcance de los niños.

En caso de entrar en contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.
En caso de aplicar con pistola no respirar los aerosoles.

No verter los restos en canalización, aguas o tierra.

Detalles: véase datos de seguridad.

Eliminación de restos

Se pueden reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los pequeños restos de material deben dejarse secar y se depositarán a continuación según clave N° 555 13 (pinturas viejas endurecidas).

Código de producto pinturas y barnices

M-DF01.

Tamaño de los envases

Caparol Sensitiv
5 y 12'5 l.

Aplicación

Sistema de aplicación

Una sola capa regular e intenso

Con Caparol Sensitiv sin diluir o diluido con un máximo de 10% de agua.
En superficies muy absorbentes o con diferentes grados de absorción, será necesario aplicar una mano de fondo, diluido con un máximo de 5% de agua.

Procedimiento de aplicación

El material se aplicará con brocha o rodillo.

Aplicación airless

Ángulo de pulverización: 20°
Tobera: 0,021 - 0,026"
Presión: 120 - 160 bar
Limpiar las herramientas con agua después de su utilización.

Consumo

Aprox. 150 ml/ m² por cada fase de trabajo en superficies lisas. En las superficies rugosas el consumo se aumentará correspondientemente.

Los valores exactos de consumo se determinarán mediante aplicaciones de prueba.

Límite inferior de temperatura para la utilización

5 °C para la superficie de soporte y el aire del ambiente.

Tiempo de secado

Con 20 °C y una humedad relativa del aire de 65% la pintura estará superficialmente seca y repintable después de 4-6 horas. Estará totalmente seca y resistente a los esfuerzos después de aprox. 3 días.
Observar tiempos de secado más largos en caso de temperaturas más bajas y una humedad del aire más alta.

Observación

Para evitar que se vean los comienzos de cada capa el material se aplicará de una sola vez por procedimiento de húmedo sobre húmedo.

Todas las superficies interiores adherentes como revoques minerales, pinturas viejas, placas de cartón-yeso, revestimientos de pared de fibra de vidrio o papeles.

Las superficies de soporte de la pintura deben estar secas, libres de suciedad y de sustancias antiadhesivas.

Observar las normas VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3.

Asesoramiento técnico

En este prospecto no se puede tratar sobre todas las superficies de soporte existentes en la práctica ni sobre su tratamiento técnico de pintado.

En caso de que se desee tratar una superficie no mencionada en la presente Información técnica, será imprescindible consultar con nosotros o con nuestros especialistas. Estamos a su disposición para asesorarles detalladamente y de forma concreta para su necesidad.

Observaciones especiales

Información técnica N° 320.
Última fecha de publicación:
Noviembre de 2000

Todos los datos aquí indicados han sido obtenidos de acuerdo con el último estado de la técnica y con nuestra experiencia. Teniendo en cuenta la gran variedad de condiciones en que se encuentren los edificios, donde se aplicarán los productos, no nos consideramos obligados por el contenido de este prospecto. Por consiguiente, los datos aquí indicados no eximen al usuario de comprobar adecuadamente la utilización de nuestros materiales y su aptitud para las condiciones concretas de cada obra, bajo su propia responsabilidad. Esta información técnica perderá su validez al aparecer una nueva edición de la misma.

Más información: www.caparol.de

Distribución en Alemania
Caparol Farben Lacke Bautenschutz
GmbH & Co Vertriebs KG

P.O.B. 1264
D - 64369 Ober-Ramstadt
Tel.: 0049 / 6154 - 71 - 0
Fax: 0049 / 6154 - 71 - 222
Internet: www.caparol.de
Schnellerstr. 141, D - 12439 Berlín
Tel. 030 - 63 94 62 46
Fax 030 - 63 94 62 88

Exportación

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
P.O.B. 1264, D - 64369 Ober-Ramstadt
Tel. 06154 - 71 236, 71 238, 71 1102
Fax 06154 - 71 1100, 71 1264, 71 600
Internet: www.daw.de; E-Mail: info@daw.de

Distribución en Europa - Filiales

Caparol Belgium bvba/sprl
Helzold 20, B - 3530 Houthalen

Caparol Farben AG,
Netzibodenstr. 60, CH - 4133 Pratteln

Caparol France S.a.r.l., 5,
rue des Clomarts, F - 77130 Montereau

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.
Gyömrői u. 140, H - 1108 Budapest

Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Via Marco Polo, 12, I - 20083 Gaggiano

Caparol Nederland,
Postbus 1122, NL - 33860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Powsinska 106, PL - 02-903 Warszawa

Caparol Slovakia s.r.o.
Záhradnícka 46, SK - 824 93 Bratislava

Ceský Caparol. spol. s.r.o.
Jinonická 80, CZ - 158 00 Praha 5,
Litvínovice 32, CZ - 370 01 České Budejovice

Caparol d.o.o.
Obrtnicka 15, HR - 10 431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol România-Reprezentanta
Iancului 9, Bl. 109A, Sc.B., Ap. 91, Sector 2,
RO - 73374 Bucuresti

Synthesa Chemie Ges.m.b.H.
Dirnbergerstr. 29 - 31, A - 4320 Perg

Lacufa AG, Büro Kiew
wul. Soologitschna 3, UA - 252057 Kiew

Lacufa AG, Büro Moskau
Leninskij Prospekt 95 A, Z. 509 - 516
RUS - 117 313 МОСКВА (Moscow / Russia)
18 Linia, 47, RUS - 199178 St. Petersburg

Lacufa AG, Büro Vilnius
Kareiviu 7, LT - 2012 Vilnius

Lacufa AG, Contact for Belarus:
Zaslavskaja Str. 12/38, BY- 220004 Minsk

Lacufa AG, Contact for Estonia:
Järva 5, EE - 3600 Pärnu

Lacufa AG, Contact for Latvia:
Melluzu 1, 1. noliktava, LV - 1067 Riga

Caparol España S.L.
C/ Provenza 22 bajos
17300 Blanes (Girona)