

Información técnica n° 327 - WE2

Caparol - Seda

Pintura con brillo sedoso para **INTERIORES**. Resistente al frote. **DIN EN 13 300**

Ámbito de aplicación

Para superficies lisas INTERIORES. Para superficies muy forzadas, de alto grado de frote, con un brillo sedoso en interiores.

Propiedades

Dilúible en agua, no contaminante y con muy poco olor. No contiene disolventes. Resistente al frotado, según norma **DIN 53 778**. Gran capacidad de difusión. Alto grado de blancura. Repelente al agua, según norma DIN 4108. Resistente al álcali y por lo tanto no saponificable. Alta resistencia contra productos desinfectantes.

Aglomerante

Látex de resina sintética, según la norma DIN 55 945.

Grado de brillo

Sedoso, según norma **DIN 53 778**

Tonalidad de color

Blanco.

Se puede teñir con las pinturas de colores básicos intensos (concentradas) y con Amphibolin, o bien con colores Alpinacolor en alguna de las 234 tonalidades de color diferentes del sistema. En caso de que la mezcla de color sea realizada por el propio usuario, deberá mezclarse entre sí, toda la cantidad necesaria para el trabajo, a fin de evitar diferencias de color. Mediante Sistema **ColorExpress** en las colecciones 3-D, Alpinacolor, Ampisilan/Sylitol, Capamix 900, Panorama, Stadtbild 200, RAL y otros...

Si se hace un pedido de 100 litros o más en un mismo tono de color y de una sola vez, se puede suministrar la pintura ya con el tono de color deseado, mezclada en fábrica.

Almacenamiento

En lugar fresco, pero protegido contra heladas.

Consejos

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. No respirar los aerosoles. No tirar los residuos por el desagüe.

Eliminación de restos

Los restos pequeños de material, deben dejarse secar y luego se pueden depositar junto con su envase en los cubos de basura doméstica o bien en contenedores para escombros.

Tamaño de los envases

2,5 - 5 - 10 - 15 Ltr.



Preparación

Sistema de aplicación

Aplicar una capa uniforme y densa, diluida con un máximo del 5% de agua.

Sobre superficies con mucho contraste y muy absorbentes, o con diferentes grados de absorción, puede ser necesario aplicar previamente una primera mano de fondo de imprimación, diluida con un máximo de 10% de agua.

Procedimiento de aplicación

Se puede aplicar con brocha, rodillo o con aparatos pulverizadores sin aire.

Aplicación sin aire

Ángulo de pulverización 50°
Tobera 0,021 - 0,026"
Presión 150 - 180 bar

Los aparatos de trabajo deberán limpiarse con agua después de su uso.



Consumo

Aproximadamente 150 ml/m² por cada operación de trabajo sobre superficie de soporte lisa. Sobre superficies rugosas se necesitará mayor cantidad. El consumo exacto se puede calcular mediante pruebas de pintura.

Límite inferior de temperatura para la utilización

+5°C para la superficie de soporte y el aire del ambiente.

Tiempo de secado

Con temperatura de +20°C y con el 65% de humedad relativa del aire, la superficie se seca al cabo de 4 a 6 horas, pudiéndose pintar sobre ella.

En caso de temperatura más baja y humedad del aire más alta, estos tiempos pueden alargarse según dichas condiciones.

Observación

Para evitar que se noten los comienzos de la mano de pintura, deberá cubrirse toda la superficie de una sola vez, por el procedimiento de húmedo sobre húmedo. No es adecuado para superficies horizontales que estén expuestas al agua.

Bases de soporte adecuadas y su tratamiento previo

Las bases de soporte deben estar libres de suciedades, sustancias de separación y deben estar secas.

Véase la disposición DIN 18 363.

Enlucidos de los grupos de mortero P II y P III

Los morteros resistentes, con una absorción normal, se pueden pintar sin tratamiento previo.

Sobre superficies muy porosas, arenosas o absorbentes, aplicar una primera mano de fondo con imprimación profunda Caparol Acryl-Hydrosol. Sobre superficies minerales, es recomendable que se pinten con Sylitol o Amphisilan pinturas de fachadas.

Enlucidos de yeso y prefabricados de los grupos de mortero P IV y P V

Aplicar una primera mano de fondo con imprimación Caparol-Haftgrund.

Los enlucidos de yeso con superficie sintetizada deben frotarse o pulirse, quitándose luego el polvo y aplicando una primera mano de fondo con imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Placas prefabricadas de yeso

Sobre placas absorbentes, aplicar una primera mano de fondo con imprimación profunda Caparol Acryl-Hydrosol (hidrosol acrílico) o de imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Sobre placas lisas muy condensantes, aplicar una primera mano de fondo para darles adherencia con imprimación Caparol-Haftgrund.

Placas de cartón-yeso

Lijar las rebabas del emplastecido. En placas blandas y superficies de emplastecido de yeso, dar una mano de fondo con Caparol-Tiefgrund TB.

Aplicar una primera mano de fondo con imprimación profunda Caparol-Haftgrund.

En las placas con componentes solubles al agua o desteñibles, aplicar una mano de fondo con imprimación Caparol-Filtergrund fein.

Hormigón

Eliminar los eventuales residuos de producto separador y las sustancias polvorientas o arenosas.

Hormigón aligerado con aire

Aplicar una primera mano de fondo con Capaplex, diluido en agua en proporción de 1 : 3.

Muros de piedra arenisca calcárea y de ladrillo visto

Se pueden pintar sin tratamiento previo.

Superficies pintadas resistentes

Raspar las lacas y las superficies brillantes, para darles algo de rugosidad. Sobre superficies muy maltratadas, aplicar una primera mano de fondo con Caparol-Haftgrund.

Superficies con pinturas no resistentes

Las capas de pintura de laca, de dispersión y las de enlucido de resina sintética, que no sean resistentes, deberán ser totalmente eliminadas.

Sobre superficies muy porosas, arenosas o absorbentes, aplicar una primera mano de fondo con imprimación Caparol-Haftgrund. Sobre superficies muy porosas, arenosas y absorbentes, aplicar una primera mano de fondo con imprimación profunda Caparol Acryl-Hydrosol (hidrosol acrílico).

Las capas de pinturas minerales no resistentes, deben eliminarse mecánicamente, desempolvando bien las superficies. Aplicar luego una primera mano de fondo con imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Pinturas al temple

Lavarlas bien a fondo. Aplicar una primera mano de fondo con imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Papeles de fibra áspera, en relieve o estampados sin pintar para paredes

Pintarlos sin tratamiento previo.

Papeles pintados con mala adherencia a la pared

Quitarlos completamente, sin dejar restos. Lavar y eliminar los restos de cola. Aplicar una primera mano de imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Superficies atacadas por moho

Mohos o excrescencia de hongos, cepillar mecánicamente en mojado, o rasparlo hasta eliminarse. Lavar la superficie con Caparol Capatop y dejarla secar bien.

Aplicar una primera mano de imprimación profunda, según el estado de la superficie.

En superficies muy sucias, aplicar una mano de pintura antimoho Indeko-W, o bien Malerit-W (véanse las informaciones técnicas n° 800 y 363).

Superficies con manchas de nicotina, agua, hollín o grasa

Superficies con manchas de nicotina, hollín o grasa: con agua y una adición de cualquier producto doméstico quita grasas, lavar la superficie y dejarla secar bien.

Manchas de agua que estén secas, cepillarlas bien. Dar una primera mano de fondo aislante con imprimador Caparol-Filtergrund fein.

Las superficies muy sucias, deben recurrirse con Caparol IsoDeck para interiores (véanse las informaciones técnicas n° 845 y 848).

Madera y materiales a base de madera

Pintarlos con lacas acrílicas Capacryl, no contaminante y diluibles en agua, o bien con pintura para madera Capadur (véanse las informaciones técnicas n° 960 y 190).

Pequeñas zonas defectuosas

Después de prepararlas adecuadamente, repararlas con emplastecedor de Caparol Akkord, de acuerdo con las normas de aplicación y, si es necesario, dar una nueva mano de imprimación.

Asesoramiento técnico

En esta ficha técnica no se puede tratar sobre todas las superficies de soporte existentes en la práctica, ni su tratamiento técnico de pintado.

En los casos difíciles, nuestros especialistas le asesorarán detalladamente y de forma concreta para su necesidad.

Observaciones especiales

Todos los datos aquí indicados han sido obtenidos de acuerdo con el último estado de la técnica y con nuestra experiencia.

Teniendo en cuenta la gran variedad de condiciones de los edificios, en los que se aplicarán los productos, no nos consideramos obligados por el contenido de esta ficha técnica. Por consiguiente, los datos aquí indicados no eximen al usuario de comprobar adecuadamente la utilización de nuestros materiales y su aptitud para las condiciones concretas de cada obra, bajo su propia responsabilidad. Esta información técnica pierde su validez al aparecer una nueva edición de la misma.



Distribución en Alemania

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG
P.O.B. 1264
D - 64369 Ober-Ramstadt
Tel. 06154 - 71-0
Fax 06154 - 7 12 22
Internet: www.caparol.de

Schnellerstr. 141 · D - 12439 Berlin
Tel. 030 - 63 94 62 46
Fax 030 - 63 94 62 88

Exportación

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
P.O.B. 1264 · D - 64369 Ober-Ramstadt
Tel. 06 154 - 71 236, 71 238, 71 1102
Fax 06 154 - 71 1264, 71 1100, 71 600
Internet: www.daw.de-E-Mail: info@daw.de

Distribución en Europa · Filiales

Caparol Belgium bvba/sprl
Helzold 20 · B - 3530 Houthalen

CAPAROL Farben AG
Netzibodenstr. 60 · CH - 4133 Pratteln

Caparol France S.a.r.l.
5, rue des Clomarts · F - 77130 Montereau

Caparol Hungría Kereskedelmi Kft.
Gyömri út 140. · H - 1108 Budapest

Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Via Marco Polo, 12 · I - 20083 Gaggiano

Caparol Nederland
Postbus 1122 · NL - 3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Powsinska 106 · PL - 02-903 Warszawa

Caparol Slovakia spol. s r.o.
Právná 10 · SK - 82109 Bratislava

Ceský Caparol, spol. s r.o.
Jinonická 80 · CZ - 158 00 Praha 5
Litvinovice 32 · CZ - 37001 České Budejovice

Caparol d.o.o.
Obrtnicka 15 · HR - 10431 Sv. Nedelja Zagreb

Caparol România-Reprezentanta
Iancului 9, Bl. 109A, Sc.B., Ap. 91, Sector2
RO - 73374 Bucuresti

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.
Dirnbergerstr. 29 · 31 · A - 4320 Perg

Lacufa AG, Büro Kiew
wul. Soologitschna 3 · UA - 252057 Kiew

Lacufa AG, Büro Moskau
Leninskij Prospekt 95 A, Z. 509 - 516
RUS - 117 313 Москва (Moscow / Russia)
18 Linia, 47 · RUS - 199178 St. Petersburg

SIA CAPAROL BALTICA
Melluzu 1 · LV - 1067 Riga

Contact for Belarus:
Zaslavskaja Str. 12/38 · BY - 220004 Minsk

Contact for Estonia:
Järva 5 · EE - 3600 Pärnu

Contact for Latvia:
Melluzu 1, 1. noliktava · LV - 1067 Riga

Contact for Lithuania:
Kareivių 7 · LT - 2012 Vilnius

Caparol España S.L.

Provenza, 22, bajos
17300 B LANES / Girona
Tel. +34 972-33 01 16
Fax +34 972-33 68 87

eMail: caparol@caparol.es
www.caparol.es
www.caparol.de