

MALERIT (Exenta de emisiones y disolventes)

Pintura para **INTERIORES**, lista para el uso. **Calidad PREMIUM ¡!**

Capamix Malerit **DIN 13 300**

La Pintura para el PINTOR , para **INTERIORES**, lista para el uso.

Material

Ámbito de aplicación

Pintura de primera calidad para interiores. Pinturas nuevas o renovaciones sobre todas las superficies en el interior. **Apto también para viviendas y lugares de trabajo "altamente sensibles", ya que no se producen molestias por el olor, ni durante la aplicación ni al secarse.**

Malerit . y Capamix Malerit si aplican con facilidad y flexibilidad y son muy cubrientes – en la mayoría de los casos será suficiente aplicar **una sola capa de pintura**. Ambos productos se secan con rapidez, así que los espacios pintados se pueden utilizar sin observar tiempos de espera.

Propiedades

Diluable con agua, respeta el medio ambiente, no produce olor.

Resistente al lavado, según norma **DIN 53 778**.

Blanco como la nieve.

Difusible.

Alto poder de cubrición.

Con ligero efecto de relleno.

Muy fácil de aplicar.

Aglomerante

Dispersión de materia plástica, según norma **DIN 55 945**.

Grado de brillo

Mate, según norma **DIN 53 778**.

Tonalidades de color

Blanco y blanco antiguo.

Los productos se pueden teñir con color para teñir o color lleno AVA-Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe o con Alpinacolor.

Malerit en blanco puede teñirse en las tonalidades del sistema Alpinacolor.

Si el material se mezcla por el propio usuario, se mezclará la entera cantidad necesaria de una sola vez con el fin de evitar variaciones en el color.

Al pedir, para el mismo suministro, 100 kg. o más del mismo color, el producto se puede mezclar en fábrica en su tonalidad deseada (sobre demanda).

En caso de teñirse, el producto teñido puede contener pequeñas cantidades de disolventes por consecuencia a la producción.

Capamix Malerit se puede teñir en máquina dentro del sistema Capamix en las tonalidades de las colecciones de color Alpinacolor, AmphiSilan/Syllitol, Capamix 900, Panorama, Stadtbild 200, RAL y más tonalidades disponibles en el mercado.

Almacenamiento

En lugar fresco, pero protegido contra heladas.

Atención

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua. En caso de aplicar con pistola no respirar los aerosoles. No dejar entrar en aguas. Detalles: véase datos de seguridad.

Eliminación de restos

Se pueden reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos pequeños de material se deben secar y se depositarán a continuación en contenedores para escombros o pinturas viejas endurecidas, o en los contenedores de basura doméstica.

Código producto pinturas y lacas



M – DF01

Respecta el medio ambiente
Exento de emisiones
disolventes

Tamaño de los envases

2,5 – 5 – 10 – 15 Ltr.

Aplicación

Sistema de aplicación

Una capa uniforme y saturada

con Malerit ./Capamix Malerit, sin diluir o diluido con un máximo de 5% de agua.

Sobre superficies ricas en contrastes, muy absorbentes o con distintos grados de absorción, aplicar previamente una capa de fondo, diluida con un máximo de 5% de agua.

Procedimiento de aplicación

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizadores "airless" (sin aire).

Aplicación "airless"

Ángulo de pulverización 50 °

Tobera 0,021-0,026"

Presión de pulverización 150-180 bar

Limpiar las herramientas con agua después de su utilización.

Consumo

Aprox.150 ml/ m² o 230 gr./m² respectivamente, por cada aplicación sobre superficies lisas. En superficies rugosas el

consumo se aumentará correspondientemente.

Determinar las cantidades exactas de consumo mediante aplicaciones de prueba.

Límite inferior de temperatura para la utilización

+ 5 °C para la superficie de soporte y el aire del ambiente.

Tiempo de secado

Con temperatura de + 20 °C y 65% de humedad relativa del aire, la superficie se seca después de 4-6 horas, pudiéndose repintar ya sobre ella. Estará totalmente seca y puede someterse a esfuerzos después de aprox. 3 días.

En caso de temperaturas más bajas y humedad del aire más alta, estos tiempos pueden alargarse según las condiciones.

Observación

Aplicar por procedimiento de húmedo sobre húmedo de una sola vez para evitar que se noten los comienzos de cada aplicación.

Superficies de soporte adecuadas y su tratamiento previo

Las superficies de soporte de la pintura deben estar secas, libres de suciedad y de sustancias antiadhesivas.

Observar la norma VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3.

Revoques de los grupos de mortero P II y P III

Los revoques sólidos con absorción normal, se revestirán sin tratamiento previo.

Sobre revoques con poros gruesos, arenosos y absorbentes, dar una mano de fondo con Caparol Acryl-Hydrosol o CapaSol.

Revoques de yeso y revoques prefabricados de los grupos de mortero P IV y P V

Aplicar una capa de imprimación con Caparol-Haftgrund. Pulir los revoques de yeso que lleven una capa sinterizada y quitar el polvo. Dar una mano de fondo con imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Placas de yeso prefabricadas

Sobre las placas absorbentes, aplicar una mano de fondo con Caparol Acryl-Hydrosol o Caparol Tiefgrund TB. Sobre placas altamente compactadas y lisas, aplicar una capa de fondo adherente con Caparol-Haftgrund.



Placas de cartón - yeso

Lijar las barbas de masilla. Dar solidez a los puntos de emplastecido de yeso blandos y lijados, con Caparol-Tiefgrund TB. Aplicar una mano de fondo con Caparol-Haftgrund o CapaSol. En las placas con sustancias solubles en agua produciendo decoloraciones, aplicar una mano de fondo con pintura de fondo para aislar Caparol-Filtergrund fein. Observar hoja informativa BFS N° 12, parte 2.

Hormigón

Si necesario, quitar residuos de agentes de separación, así como las sustancias harinosas y arenosas.

Hormigón poroso

Aplicar una mano de fondo con imprimador especial Capaplex, diluido con agua en la proporción de 1:3.

Mampostería de piedra arenisca calcárea y de ladrillo de cara vista

Pintar sin tratamiento previo.

Revestimientos resistentes

Las superficies de pintura mate y poco absorbente se repintarán directamente sin tratamiento previo.

Dar rugosidad a los revestimientos de laca y las superficies brillantes. Aplicar una capa de fondo con Caparol-Haftgrund.

Revestimientos no resistentes

Quitar los revestimientos no resistentes de pintura de laca o de dispersión o los revestimientos de revoque de resina sintética.

Sobre las superficies lisas y poco absorbentes aplicar una mano de fondo con Caparol-Haftgrund.

Sobre las superficies arenosas, absorbentes y con poros gruesos dar una mano de fondo con Caparol Acryl-Hydrosol o bien con CapaSol.

Quitar mecánicamente los revestimientos no resistentes de pintura mineral y quitar el polvo de las superficies. Dar una mano de fondo con Caparol-Tiefgrund TB.

Pinturas al temple

Lavarlas bien a fondo. Aplicar una mano de fondo con imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Paredes revestidas con papel en relieve o de fibras bastas, sin pintar

Revestir sin tratamiento previo.

Papeles no adherentes en la pared

Quitar el papel enteramente y lavar los restos de engrudo y de maculatura. A continuación aplicar una mano de fondo con imprimación profunda Caparol-Tiefgrund TB.

Superficies atacadas por moho

Quitar la capa de moho o hongos mecánicamente, cepillando en húmedo, rascando o raspando.

A continuación, lavar la superficie esmeradamente con Capatop y dejar que se seque bien a fondo.

Pintura de fondo según tipo y condiciones de la superficie de soporte.

En caso de que la superficie fuera muy atacada, se aplicará la capa de acabado con pinturas de protección contra mohos Indeko-W o Malerit-W.

Superficies con manchas de nicotina, agua, hollín o grasa

Quitar las suciedades provocadas por nicotina así como las manchas de hollín o grasa con agua añadiendo detergentes domésticos con efecto disolvente de grasas. Dejar las superficies secarse a fondo. Las manchas secas de agua se limpiarán cepillando en seco. Aplicar una capa de fondo aislante con Caparol-Filtergrund fein (Información técnica N° 845).

En superficies altamente ensuciadas la capa final se aplicará con Caparol Iso-Deck (Información técnica N° 848).

Madera y materiales de madera

Revestir con las lacas acrílicas Capacryl Acryl-Lacke, diluibles con agua y respetuosas con el medio ambiente, o con pintura para madera Capadur Holzfarbe (Informaciones técnicas N° 960 / N° 190 respectivamente).

Pequeñas zonas defectuosas

Después de un tratamiento previo adecuado, reparar la superficie con masilla rápida Caparol-Akkordspachtel, según instrucciones para la aplicación, e imprimir posteriormente, si es necesario.

Asesoramiento técnico

En este prospecto no se puede tratar sobre todas las superficies de soporte existentes en la práctica ni sobre su tratamiento técnico de pintado.

En caso de que se desee tratar una superficie no mencionada en la presente información técnica, será imprescindible consultar con nosotros o con nuestros especialistas. Estamos a su disposición para asesorarles detalladamente y de forma concreta para su necesidad.

Observaciones especiales

Información técnica N° 361 – WE2

Todos los datos aquí indicados han sido obtenidos de acuerdo con el último estado de la técnica y en nuestra experiencia.

Teniendo en cuenta la gran variedad de condiciones en que se encuentren los edificios, donde se aplicarán los productos, no nos consideramos obligados por el contenido de este prospecto. Por consiguiente, los datos aquí indicados no eximen al usuario de comprobar adecuadamente la utilización de nuestros materiales y su aptitud para las condiciones concretas de cada obra, bajo su propia responsabilidad. Esta información técnica perderá su validez al aparecer una nueva edición de la misma.



Distribución en Alemania Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG

P.O.B. 1264
D - 64369 Ober-Ramstadt
Tel.: 0049 / 6154 - 71 - 0
Fax: 0049 / 6154 - 71 - 222
Internet: www.caparol.de
Schnellerstr. 141, D - 12439 Berlín
Tel. 030 - 63 94 62 46
Fax 030 - 63 94 62 88

Exportación
Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
P.O.B. 1264, D - 64369 Ober-Ramstadt
Tel. 06154 - 71 236, 71 238, 71 1102
Fax 06154 - 71 1100, 71 1264, 71 600
Internet: www.daw.de; E-Mail: info@daw.de

Distribución en Europa - Filiales Caparol Belgium bvba/sprl Helzold 20, B - 3530 Houthalen

Caparol Farben AG,
Netzibodenstr. 60, CH - 4133 Pratteln

Caparol France S.a.r.l., 5,
rue des Clomarts, F - 77130 Montereau

Caparol Hungría Kereskedelmi Kft.
Gyömrői u. 140, H - 1108 Budapest

Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Via Marco Polo, 12, I - 20083 Gaggiano

Caparol Nederland,
Postbus 1122, NL - 33860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Powsinska 106, PL - 02-903 Warszawa

Caparol Slovakia s.r.o.
Záhradnícka 46, SK - 824 93 Bratislava

Ceský Caparol. spol. s.r.o.
Jinonická 80, CZ - 158 00 Praha 5,
Litvínovice 32, CZ - 370 01 České Budejovice

Caparol d.o.o.
Obtrnacka 15, HR - 10 431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol România-Reprezentanta
Iancului 9, Bl. 109A, Sc.B., Ap. 91, Sector 2,
RO - 73374 Bucuresti

Synthesa Chemie Ges.m.b.H.
Dirnbergerstr. 29 - 31, A - 4320 Perg

Lacufa AG, Büro Kiew
wul. Soologitschna 3, UA - 252057 Kiew

Lacufa AG, Büro Moskau
Leninskij Prospekt 95 A, Z. 509 - 516
RUS - 117 313 MOCKBa (Moscow / Russia)
18 Linia, 47, RUS - 199178 St. Petersburg

Lacufa AG, Büro Vilnius
Kareiviu 7, LT - 2012 Vilnius

Lacufa AG, Contact for Belarus:
Zaslavskaja Str. 12/38, BY- 220004 Minsk

Lacufa AG, Contact for Estonia:
Järva 5, EE - 3600 Pärnu

Lacufa AG, Contact for Latvia:
Melluzu 1, 1. noliktava, LV - 1067 Riga

Caparol España S.L.
Provenza, 22, bajos
17300 BLANES / Girona
Tel. +34 972-33 01 16
Fax + 34 972-33 01 16
eMail: caparol@caparol.es
www.caparol.es
www.caparol.de