

Capadur DecorLasur

Barniz poro abierto para exteriores e interiores: protección del medioambiente, diluibles en agua y sin aditivos

Descripción del producto

Ámbito de aplicación:

Para el acondicionamiento cromático y la protección de elementos de madera de dimensiones exactas, como p. ej. ventanas y puertas, elementos de madera de dimensiones limitadas como revestimientos de madera con ranuras o espigas, contraventanas, portones, entramados y similares, y elementos de madera sin dimensiones exactas como revestimientos de madera, vallas, ripias, barandas de balcones, encofrados, pérgolas etc. en interiores y exteriores.

Propiedades:

- Diluible en agua.
- Respeta el medio ambiente.
- Bloqueo resistente.
- Extremadamente elástico.
- Libre de fungicidas.
- Resistente al UV.
- Altamente difundible.
- Resistente a la intemperie.

Agglomerante:

Dispersión de acrílico de poliuretano

Espesor:

aprox. 1,5 g/ml.

Contenido de componentes sólidos:

aprox. 35%.

Grado de brillo:

Sedoso. El grado de brillo puede variar dependiendo de la superficie de la madera.

Tonalidad de color:

Tonalidades estándar: incoloro, pino, roble, claro, nogal, nogalina, palisandro, teca, caoba, ébano, blanco.

Mediante las estaciones ColorExpress (Capamix) también se pueden elaborar más de 89 tonalidades especiales de la colección 3D de acuerdo con la tabla cromática u otras muchas tonalidades de otras colecciones.

Nota: Algunas tonalidades sólo podrán usarse en el exterior de forma limitada. Para más información véase estaciones ColorExpress. Usar Capadur DecorLasur incoloro en el exterior sólo como mano de fondo bajo esmalte de color o como pintura de cubrición sobre esmalte oscuro, ya que si no, no se puede garantizar una protección suficiente contra el UV. No utilizar el esmalte incoloro en superficies exteriores expuestas a la intemperie.

Almacenamiento:

Envase cerrado de origen, estabilidad al almacenaje, como mínimo 12 meses.

Observaciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de proyección por inyección no inhalar la neblina de inyección. Ventilar bien durante y después de la aplicación. En caso de contacto con los ojos o la piel aclarar inmediata y abundantemente con agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de su uso. Evitar que penetre en la canalización, las aguas o tierras.

Más datos: véase hoja de datos de seguridad.

Eliminación de restos:

Productos: entregar en el depósito central para pinturas y esmaltes viejos. Recomendación: En estado seco, los restos de material pueden ser eliminados igual que los desechos de obras, como restos endurecidos de pintura vieja, o igual que desechos domésticos: código de desecho: EAK 08 01 03 (Desechos de pinturas y esmaltes con agua). EAK 08 01 05 (pinturas y esmaltes endurecidos). EAK 17 07 01 (desechos mezclados de obras y demoliciones). Embalajes no purificados: reciclar sólo embalajes vaciados de restos con adherencias endurecidas. Eliminar productos no endurecidos como productos (Suiza: código WS 1620).

Código de producto pinturas y esmaltes:

M-KH01

Tamaños de envases:

Matrices estándar

750 ml pino, roble, claro, nogal, nogalina, palisandro, teca, caoba, ébano

1 l blanco, incoloro

2,5 u. 5 l todos los matices estándar

Matrices especiales

Capalac mix 1 l, 2,5 l, 5 l



Aplicación

Superficies de soporte adecuadas:

Elementos de madera con dimensiones exactas, limitadas o no exactas. La superficie tiene que estar limpia, ser resistente y libre de sustancias separadoras. En el exterior la humedad de la madera no debe de sobrepasar el promedio de 12% en madera de árboles frondosos o el promedio de 15% en madera de coníferas. Se deben observar los principios de la protección constructiva de madera. Estos son los requisitos para una protección duradera de la madera con materiales de revestimiento.

Preparación de la superficie:

Elementos de madera nuevos:

Lijar superficies lisas de madera en el sentido de la fibra, limpiar a fondo, eliminar componentes de madera salientes, como p. ej. resinas y protuberancias resiníferas. Aplicar 1 mano de fondo con protección de fondo para maderas Capacryl-Holzschutzgrund o con impregnación Capadur ImprägnierLasur en la parte exterior.

Madera vieja no tratada:

Lijar superficies de maderas grisáceas, o corroidas hasta llegar a la madera sana, resistente y limpiar a fondo. Aplicar una mano de fondo con protección de fondo para maderas Capacryl-Holzschutzgrund en la parte exterior.

Madera recubierta

Eliminar recubrimientos viejos no resistentes hasta llegar a la madera. Aplicar 1 mano de fondo con protección de fondo para maderas Capacryl-Holzschutzgrund o con impregnación Capadur ImprägnierLasur en la zona exterior. Rectificar recubrimientos viejos muy adherentes, limpiarlos y comprobar su compatibilidad con Capadur DecorLasur.

Indicaciones para la aplicación por inyección:

| | Presión trabajo / inyec. | Presión pulverizador | Dilusión | Tobera |
|---|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|
| Airless | 120 – 160 bar | | | 0,23 – 0,28 mm = 0,009 – 0,011 inch |
| Airmix/Aircoat | 60 – 90 bar | 1 – 2,5 bar | max. 5% | 0,23 – 0,28 mm = 0,009 – 0,011 inch |
| Finecoat | | | 10–25% | 1,3 – 1,8 mm (3–4) |
| Alta presión Copa /pistola de inyección deslizante | | 3 bar | 10–25% | 1,0 – 1,5 mm |

Composición del revestimiento

Sistemas Capadur para el revestimiento de madera en interiores y exteriores

| | Exterior ¹⁾ Elementos de madera con dimensiones exactas y limitadas | Elementos de madera con dimensiones no limitadas | Interior |
|----------------------------|---|--|--------------------------|
| Imprimación base | 1 x Capadur ImprägnierLasur o Capacryl-Holzschutzgrund | 1 x Capadur ImprägnierLasur o Capacryl-Holzschutzgrund | |
| Capa de intermedio y final | 3 x Capadur DecorLasur | 2 x Capadur DecorLasur | 2–3 x Capadur DecorLasur |

¹⁾ Para una protección eficaz contra los rayos UV se tiene que aplicar al menos 3x esmalte "en color".

Indicaciones

Servicio de asesoramiento técnico para información urgente:

Ober-Ramstadt

Central.: 00 49 6154/711777

Fax.: 00 49 6154/711351

e-mail: info@caparol.de **Berlin**

Central.: 00 49 30/63946-0

Fax.: 00 49 30/63946406

Caparol España S.L

C/ Provenza 22 Bajos

Blanes 17300 Girona **España**

Tel: 972.330.116

www.caparol.es